VERBAND SCHWEIZERISCHER SCHROTTVERBRAUCHER
V S S V

Nomenklatur

für den Giessereischrott

Position	Spezifikation
1	**Gussbruch I** Ofengerecht, bis 30 cm (Textil- und anderer Maschinengussbruch)
2	**Gussbruch II** Ofengerecht, bis 30 cm (Ofen-, Hafen-, Röhren- und Zentralheizungsguss)
4	**Bremsklötze**
7	**Schwerer Kupolofenschrott** Kein Betoneisen, mind. 10 mm stark, max. 30 cm lang
8a	**Zusatzeisen** Mind. 6 - 9 mm dick, ohne Beimischung von anderem, dünnerem Schrott, max. Seitenmasse 10x20x30 cm
20	**Graugussspäne** Unlegiert, trocken
Hinweis:	**Der Schrott muss frei sein von Spreng- und Explosivkörpern, schädlichen Chemikalien sowie von anderen verdächtigen Materialien, die zu Explosionen im Schmelzofen führen können. Ebenso muss der Schrott frei sein von radioaktivem Material.**